

DIALOG(R)File 345:Inpadoc/Fam.& Legal Stat

(c) 2003 EPO. All rts. reserv.

16903441

Basic Patent (No,Kind,Date): CN 1302173 A 20010704 <No. of Patents: 004>

FILM FORMING EQUIPMENT AND METHOD (English)

Patent Assignee: SEMICONDUCTOR ENERGY LAB (JP)

Author (Inventor): SHUNPEI YAMAZAKI (JP); KENJI FUKUNAGA (JP)

IPC: *H05B-033/10; H01L-021/00; H01L-033/00

Language of Document: Chinese

Patent Family:

Patent No	Kind	Date	Applic No	Kind	Date	
CN 1302173	A	20010704	CN 2000137513	A	20001227	(BASIC)
EP 1113087	A2	20010704	EP 2000128521	A	20001227	
JP 2001247959	A2	20010914	JP 2000394259	A	20001226	
US 20010006827	AA	20010705	US 747731	A	20001222	

Priority Data (No,Kind,Date):

JP 99371349 A 19991227

JP 2000394259 A 20001226

DIALOG(R)File 347:JAPIO

(c) 2003 JPO & JAPIO. All rts. reserv.

07020327 **Image available**

SYSTEM AND METHOD FOR FILM DEPOSITION

PUB. NO.: **2001-247959** [JP 2001247959 A]

PUBLISHED: September 14, 2001 (20010914)

INVENTOR(s): YAMAZAKI SHUNPEI

FUKUNAGA KENJI

APPLICANT(s): SEMICONDUCTOR ENERGY LAB CO LTD

APPL. NO.: 2000-394259 [JP 2000394259]

FILED: December 26, 2000 (20001226)

PRIORITY: 11-371349 [JP 99371349], JP (Japan), December 27, 1999
(19991227)

INTL CLASS: C23C-014/24; H05B-033/10

ABSTRACT

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a film deposition system increased in the uniformity of film thickness distribution.

SOLUTION: A thin film is deposition on a substrate by using an evaporation source provided with a vapor deposition cell having a longitudinal direction or a plurality of vapor deposition cells and moving the evaporation source in a direction perpendicular to the longitudinal direction of the evaporation cell. Because the uniformity of film thickness distribution in the longitudinal direction is improved by lengthening the evaporation source and film deposition is applied to the whole of the substrate by moving the evaporation source, the uniformity of the film thickness distribution over the whole of the substrate can be improved.

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開2001-247959

(P 2 0 0 1 - 2 4 7 9 5 9 A)

(43) 公開日 平成13年9月14日 (2001.9.14)

(51) Int. Cl. ⁷

識別記号

F I

ターコード (参考)

C23C 14/24

C23C 14/24

C

D

E

H05B 33/10

H05B 33/10

審査請求 未請求 請求項の数10 O L (全10頁)

(21) 出願番号 特願2000-394259 (P 2000-394259)

(22) 出願日 平成12年12月26日 (2000.12.26)

(31) 優先権主張番号 特願平11-371349

(32) 優先日 平成11年12月27日 (1999.12.27)

(33) 優先権主張国 日本 (J P)

(71) 出願人 000153878

株式会社半導体エネルギー研究所

神奈川県厚木市長谷398番地

(72) 発明者 山崎 舜平

神奈川県厚木市長谷398番地 株式会社半

導体エネルギー研究所内

(72) 発明者 福永 健司

神奈川県厚木市長谷398番地 株式会社半


導体エネルギー研究所内

(54) 【発明の名称】 成膜装置及び成膜方法

(57) 【要約】

【課題】 膜厚分布の均一性の高い成膜装置を提供する。

【解決手段】 長手方向を有する蒸着セルもしくは複数の蒸着セルを設けた蒸着源を用い、この蒸着源を蒸着源の長手方向と垂直な方向に移動させることで基板上に薄膜を成膜する。蒸着源を長くすることにより長手方向における膜厚分布の均一性が高まり、その蒸着源を移動させて基板全体を成膜するので基板全体の膜厚分布の均一性を向上させることができる。



【特許請求の範囲】

【請求項 1】長手方向を有する蒸着源及び前記蒸着源を前記蒸着源の長手方向と垂直な方向に移動させる機構を含むことを特徴とする成膜装置。

【請求項 2】長手方向を有する蒸着源、前記蒸着源を該蒸着源の長手方向と垂直な方向に移動させる機構及び前記機構の上方に設けられた電磁石を含むことを特徴とする成膜装置。

【請求項 3】ロード室、前記ロード室に連結された搬送室及び前記搬送室に連結された蒸着室を有し、前記蒸着室は長手方向を有する蒸着源及び前記蒸着源を前記蒸着源の長手方向と垂直な方向に移動させる機構を含むことを特徴とする成膜装置。

【請求項 4】ロード室、前記ロード室に連結された搬送室及び前記搬送室に連結された蒸着室を有し、前記蒸着室は長手方向を有する蒸着源、前記蒸着源を該蒸着源の長手方向と垂直な方向に移動させる機構及び前記機構の上方に設けられた電磁石を含むことを特徴とする成膜装置。

【請求項 5】ロード室、アンロード室及び蒸着室が直列に連結され、前記蒸着室は長手方向を有する蒸着源及び前記蒸着源を前記蒸着源の長手方向と垂直な方向に移動させる機構を含むことを特徴とする成膜装置。

【請求項 6】ロード室、アンロード室及び蒸着室が直列に連結され、前記蒸着室は長手方向を有する蒸着源、前記蒸着源を該蒸着源の長手方向と垂直な方向に移動させる機構及び前記機構の上方に設けられた電磁石を含むことを特徴とする成膜装置。

【請求項 7】請求項 1 乃至請求項 6 のいずれかにおいて、前記蒸着源は長手方向を有する蒸着セルを備えていることを特徴とする成膜装置。

【請求項 8】請求項 1 乃至請求項 6 のいずれかにおいて、前記蒸着源は複数の蒸着セルを備えていることを特徴とする成膜装置。

【請求項 9】長手方向を有する蒸着源を該蒸着源の長手方向と垂直な方向に移動させながら基板上に薄膜を成膜することを特徴とする成膜方法。

【請求項 10】電磁石により基板及び金属からなるシャドーマスクを接触させた状態で、長手方向を有する蒸着源を該蒸着源の長手方向と垂直な方向に移動させながら前記基板上に薄膜を成膜することを特徴とする成膜方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、陽極、陰極及びそれらの間に EL (Electro Luminescence) が得られる発光性材料、特に自発光性有機材料（以下、有機 EL 材料という）を挟んだ構造からなる EL 素子の作製に用いる成膜装置及び成膜方法に関する。

【0002】なお、上記有機 EL 材料は、一重項励起も

しくは三重項励起または両者の励起を経由して発光（燐光および／または蛍光）するすべての発光性有機材料を含むものとする。

【0003】

【従来の技術】近年、有機 EL 材料の EL 現象を利用した自発光素子として EL 素子を用いた表示装置（以下、EL 表示装置という）の開発が進んでいる。EL 表示装置は自発光型であるため、液晶表示装置のようなバックライトが不要であり、さらに視野角が広いため、屋外で使用する携帯型機器の表示部として有望視されている。

【0004】EL 表示装置にはパッシブ型（単純マトリクス型）とアクティブ型（アクティブマトリクス型）の二種類があり、どちらも盛んに開発が行われている。特に現在はアクティブマトリクス型 EL 表示装置が注目されている。また、EL 素子の発光層となる EL 材料は、有機材料と無機材料があり、さらに有機材料は低分子系（モノマー系）有機 EL 材料と高分子系（ポリマー系）有機 EL 材料とに分けられる。両者ともに盛んに研究されているが、低分子系有機 EL 材料は主に蒸着法で成膜され、高いポリマー系有機 EL 材料は主に塗布法で成膜される。

【0005】カラー表示の EL 表示装置を作製するためには、異なる発色をする EL 材料を画素ごとに分けて成膜する必要がある。しかしながら、一般的に EL 材料は水及び酸素に弱く、フォトリソグラフィによるパターン化ができない。そのため、成膜と同時にパターン化することが必要となる。

【0006】最も一般的な方法は、開口部を設けた金属板もしくはガラス板からなるマスク（以下、シャドーマスクという）を、成膜を行う基板と蒸着源との間に設ける方法である。この場合、蒸着源から気化した EL 材料が開口部だけを通過して選択的に成膜されるため、成膜と同時にパターン化された EL 層を形成することが可能である。

【0007】従来の蒸着装置は一つの蒸着源から放射状に飛んだ EL 材料が基板上に堆積されて薄膜を形成していたため、EL 材料の飛行距離を考慮して基板の配置を工夫していた。例えば、円錐形の基板ホルダに基板を固定することで蒸着源から基板までの距離を全て等しくするといった工夫が行われていた。

【0008】しかしながら、大型基板上に複数のパネルを作製する多面取りプロセスを採用する場合には、上述の方法を行うと基板ホルダが非常に大きくなってしまい、成膜装置本体の大型化を招いてしまう。また、枚葉式で行うにも基板が平板であるため、蒸着源からの距離が基板の面内で異なり、均一な膜厚で成膜することが困難であるという問題が残る。

【0009】さらに、大型基板を用いる場合には蒸着源とシャドーマスクとの距離を長くしないと気化された EL 材料が十分に広がらず、基板全面に均一に薄膜を形成

することが困難となる。この距離の確保も装置の大型化を助長している。

【 0 0 1 0 】

【発明が解決しようとする課題】本発明は上記問題点を鑑みてなされたものであり、高いスループットで膜厚分布の均一性の高い薄膜を成膜できる成膜装置を提供することを課題とする。また、本発明の成膜装置を用いた成膜方法を提供することを課題とする。

【 0 0 1 1 】

【課題を解決するための手段】本発明は、長手方向を有する蒸着セル（蒸着する薄膜の材料を入れる部分）もしくは複数の蒸着セルを設けた蒸着源を用い、この蒸着源を蒸着源の長手方向と垂直な方向に移動させることで薄膜を成膜することを特徴とする。なお、「長手方向を有する」とは、形状が細長い長方形、細長い楕円形もしくは線状であることを指している。本発明の場合、長手方向の長さが成膜される基板の一边の長さよりも長いと一括で処理できるため好ましい。具体的には 3 0 0 mm ~ 1 2 0 0 mm（典型的には 6 0 0 ~ 8 0 0 mm）であると共に、

【 0 0 1 2 】本発明の蒸着源と基板との位置関係を図 1 に示す。図 1 において、図 1 (A) は上面図、図 1 (B) は図 1 (A) を A - A ' で切断した断面図、図 1 (C) は図 1 (A) を B - B ' で切断した断面図である。なお、図 1 (A) ~ (C) において符号は共通のものを用いている。

【 0 0 1 3 】図 1 (A) に示すように、基板 1 0 1 の下方にはシャドーマスク 1 0 2 が設置され、さらにその下方には複数の蒸着セル 1 0 3 が一直線上に並べられた長方形の蒸着源 1 0 4 が設置されている。なお、本明細書において基板とは、基板とその上に形成された薄膜も含めて基板とする。また、基板の表面とは、薄膜を形成する基板面のことを指す。

【 0 0 1 4 】蒸着源 1 0 4 の長手方向の長さは基板 1 0 1 の 1 辺の長さよりも長く、矢印方向（蒸着源 1 0 4 の長手方向と垂直な方向）へ蒸着源 1 0 4 を移動させる機構を備えている。そして、蒸着源 1 0 4 を移動させることで基板全面に薄膜を成膜できるようになっている。なお、長手方向の長さが基板の 1 辺よりも短い場合は、数回の走査を繰り返して薄膜を形成すれば良い。また、蒸着源 1 0 4 を繰り返し移動させることにより同一の薄膜を数回積層しても構わない。

【 0 0 1 5 】個々の蒸着セル 1 0 3 にて気化した薄膜材料は上方に飛散し、シャドーマスク 1 0 2 に設けられた開口部（図示せず）を通して基板 1 0 1 に堆積される。こうして基板 1 0 1 には選択的に薄膜が成膜される。このとき、蒸着セル 1 0 3 から飛散した薄膜材料が成膜される領域は隣接する他の蒸着セルから飛散した薄膜材料が成膜される領域と重なるようにする。互いに成膜される領域を重ねることで最終的には長方形の領域で成膜さ

れることになる。

【 0 0 1 6 】このように本発明は複数の蒸着セルを並べた蒸着源を用いることで、従来の点からの放射ではなく線からの放射となり、薄膜の膜厚の均一性を大幅に向上させることができる。さらに、長方形の蒸着源を基板面の下方にて移動させることで高スループットで成膜を行うことができる。

【 0 0 1 7 】さらに、本発明によれば蒸着源 1 0 4 とシャドーマスク 1 0 2 との距離を長くする必要がなく、非常に近接した状態で蒸着を行うことが可能である。これは蒸着セルが並んで複数設けられているため、薄膜材料の飛散距離が短くても基板の中心部から端部に至るまでを同時に成膜することが出来るためである。この効果は蒸着セル 1 0 3 が密に並んでいるほど高い。

【 0 0 1 8 】蒸着源 1 0 4 とシャドーマスク 1 0 2 との距離は蒸着セル 1 0 3 を設ける密度によっても異なるため特に限定はない。しかし近すぎると基板の中心部から端部までを均一に成膜することが困難となり、遠すぎると従来の点からの放射による蒸着と変わらなくなってしまふ。そのため、蒸着セル 1 0 3 同士の間隔を a とすると、ば蒸着源 1 0 4 とシャドーマスク 1 0 2 との距離は 2 a ~ 1 0 0 a（好ましくは 5 a ~ 5 0 a）とすることが望ましい。

【 0 0 1 9 】以上のような構成からなる本発明の成膜装置は、蒸着源を用いることで長方形、楕円形もしくは線状の領域において薄膜の膜厚分布の均一性を確保し、その上で蒸着源を移動させることで基板全面に均一性の高い薄膜を成膜することが可能である。また、点からの蒸着でないため、蒸着源と基板との距離を短くすることができ、さらに膜厚の均一性を高めることができる。

【 0 0 2 0 】また、本発明の成膜装置にチャンバー内にてプラズマを発生させる手段を設けることは有効である。酸素ガスによるプラズマ処理もしくはフッ素を含むガスによるプラズマ処理を行うことで、チャンパー壁に成膜された薄膜を除去し、チャンパー内のクリーニングを行うことができる。プラズマを発生させる手段としては、チャンパー内に平行平板の電極を設けて、その間でプラズマを発生させれば良い。

【 0 0 2 1 】

【発明の実施の形態】本発明の成膜装置に備えられる蒸着室の構成について図 2 に示す。図 2 (A) は蒸着室の上面図であり、図 2 (B) は断面図である。なお、共通の部分には共通の符号を使うものとする。また、本実施の形態では薄膜として E L（エレクトロルミネッセンス）膜を成膜する例を示す。

【 0 0 2 2 】図 2 (A) において、2 0 1 はチャンパー、2 0 2 は基板搬送口であり、ここから基板がチャンパー 2 0 1 の内部に搬送される。搬送された基板 2 0 3 は基板ホルダ 2 0 4 に載せられ、搬送レール 2 0 5 によって矢印 2 0 5 で示すように成膜部 2 0 6 へと搬送され

る。

【0023】成膜部206に基板203が搬送されると、マスクホルダ207に固定されたシャドーマスク208が基板203に近づく。なお、本実施形態ではシャドーマスク208の材料として金属板を用いる。(図2(B)) また、本実施形態ではシャドーマスク208には開口部209が長方形、楕円形もしくは線状に形成されている。勿論、開口部の形状はこれに限定されるものではなく、マトリクス状もしくは網目状に形成されていても構わない。

【0024】このとき、本実施形態では、図2(B)に示すように基板203に電磁石210が近接するような構造とする。電磁石210により磁場を形成すると、シャドーマスク208が基板203の方へと引き寄せられ、所定の間隔をもって保持される。この間隔は図3に示すようにシャドーマスク208に設けられた複数の突起301により確保される。

【0025】このような構造は、基板203が300mmを超える大型基板である場合において特に有効である。基板203が大型化すると、基板の自重によりたわみが生じる。しかしながら、電磁石210によりシャドーマスク208を基板203側に引き寄せれば、基板203も電磁石210に引き寄せられ、たわみを解消することができる。但し、図4に示すように電磁石210にも突起401を設け、基板203と電磁石210との間隔を確保することが好ましい。

【0026】こうして基板203とシャドーマスク208との間隔が確保されたら、長手方向を有する蒸着セル211を設けた蒸着源212を矢印213の方向へ移動させる。移動させる間、蒸着セルの内部に設けられたE

L材料は蒸着セルが加熱されることにより気化し、成膜部206のチャンバー内へと飛散する。但し、本発明の場合、蒸着源212と基板203との距離を非常に短いものとすることができるため、チャンバー内の駆動部

(蒸着源、基板ホルダもしくはマスクホルダを駆動する部分)へのEL材料の付着を最小限に抑えることができる。

【0027】蒸着源212は基板203の一端から他端まで走査される。本実施形態では、図2(A)に示すように、蒸着源212の長手方向の長さが十分に長い

ため、1回の走査で基板203の全面を移動させることができる。

【0028】以上のようにして、赤、緑もしくは青のEL材料(ここでは赤)を成膜したら、電磁石210の磁場を消し、マスクホルダ207を下げて、シャドーマスク208と基板203との距離を離す。そして、基板ホルダ204を一画素分ずらして、再びマスクホルダ207を上げ、シャドーマスク208と基板203とを近づける。さらに、電磁石210により磁場を形成して、シャドーマスク208及び基板203のたわみを解消す

る。その後、蒸着セルを切り換えて再び赤、緑もしくは青のEL材料(ここでは緑)を成膜する。

【0029】なお、ここでは基板ホルダ204を一画素分ずらす構成としたが、マスクホルダ204を一画素部ずらしても構わない。

【0030】このような繰り返しにより赤、緑もしくは青のEL材料をすべて成膜したら、最後に基板203を基板搬送口202の方へ搬送し、チャンバー201からロボットアーム(図示せず)にて取り出す。以上で本発明を用いたEL膜の成膜が完了する。

【0031】

【実施例】[実施例1]本発明の成膜装置について図5を用いて説明する。図5において、501は搬送室であり、搬送室501には搬送機構502が備えられ、基板503の搬送が行われる。搬送室501は減圧雰囲気とされており、各処理室とはゲートによって連結されている。各処理室への基板の受け渡しは、ゲートを開けた際に搬送機構502によって行われる。また、搬送室501を減圧するには、油回転ポンプ、メカニカルブースターポンプ、ターボ分子ポンプ若しくはクライオポンプなどの排気ポンプを用いることが可能であるが、水分の除去に効果的なクライオポンプが好ましい。

【0032】以下に、各処理室についての説明を行う。なお、搬送室501は減圧雰囲気となるので、搬送室501に直接的に連結された処理室には全て排気ポンプ(図示せず)が備えられている。排気ポンプとしては上述の油回転ポンプ、メカニカルブースターポンプ、ターボ分子ポンプ若しくはクライオポンプが用いられる。

【0033】まず、504は基板のセッティング(設置)を行うロード室であり、アンロード室も兼ねている。ロード室504はゲート500aにより搬送室501と連結され、ここに基板503をセットしたキャリア(図示せず)が配置される。なお、ロード室504は基板搬入用と基板搬出用とで部屋が区別されていても良い。また、ロード室504は上述の排気ポンプと高純度の窒素ガスまたは希ガスを導入するためのパージラインを備えている。

【0034】なお、本実施例では基板503として、EL素子の陽極となる透明導電膜までを形成した基板を用いる。本実施例では基板503を、被成膜面を下向きにしてキャリアにセットする。これは後に蒸着法による成膜を行う際に、フェイスダウン方式(デポアップ方式ともいう)を行いやすくするためである。フェイスダウン方式とは、基板の被成膜面が下を向いた状態で成膜する方式をいい、この方式によればゴミの付着などを抑えることができる。

【0035】次に、505で示されるのはEL素子の陽極もしくは陰極(本実施例では陽極)の表面を処理する処理室(以下、前処理室という)であり、前処理室505はゲート500bにより搬送室501と連結される。

前処理室はEL素子の作製プロセスによって様々に変えることができるが、本実施例では透明導電膜からなる陽極の表面に酸素中で紫外光を照射しつつ100~120℃で加熱できるようにする。このような前処理は、EL素子の陽極表面を処理する際に有効である。

【0036】次に、506は蒸着法により有機EL材料を成膜するための蒸着室であり、蒸着室(A)と呼ぶ。蒸着室(A)506はゲート500cを介して搬送室501に連結される。本実施例では蒸着室(A)506として図2に示した構造の蒸着室を設けている。

【0037】本実施例では、蒸着室(A)506内の成膜部507において、まず正孔注入層を基板面全体に成膜し、次に赤色に発色する発光層、その次に緑色に発色する発光層、最後に青色に発色する発光層を成膜する。なお、正孔注入層、赤色に発色する発光層、緑色に発色する発光層及び青色に発色する発光層としては如何なる材料を用いても良い。

【0038】蒸着室(A)506は蒸着源を成膜する有機材料の種類に対応して切り換えが可能な構成となっている。即ち、複数種類の蒸着源を格納した予備室508が蒸着室(A)506に接続されており、内部の搬送機構により蒸着源の切り換えを行うことができる。従って、成膜する有機EL材料が変わるたびに蒸着源も切り換えることになる。また、シャドーマスクは同一のマスクを成膜する有機EL材料が変わるたびに一画素分移動させて用いる。

【0039】なお、蒸着室(A)506内における成膜プロセスに関しては、図2の説明を参照すれば良い。

【0040】次に、509は蒸着法によりEL素子の陽極もしくは陰極となる導電膜(本実施例では陰極となる金属膜)を成膜するための蒸着室であり、蒸着室(B)と呼ぶ。蒸着室(B)509はゲート500dを介して搬送室501に連結される。本実施例では蒸着室(B)509として図2に示した構造の蒸着室を設けている。本実施例では、蒸着室(B)509内の成膜部510において、EL素子の陰極となる導電膜としてAl-Li合金膜(アルミニウムとリチウムとの合金膜)を成膜する。

【0041】なお、周期表の1族もしくは2族に属する元素とアルミニウムとを共蒸着することも可能である。共蒸着とは、同時に蒸着セルを加熱し、成膜段階で異なる物質を混合する蒸着法をいう。

【0042】次に、511は封止室(封入室またはグループボックスともいう)であり、ゲート500eを介してロード室504に連結されている。封止室511では、最終的にEL素子を密閉空間に封入するための処理が行われる。この処理は形成されたEL素子を酸素や水分から保護するための処理であり、シーリング材で機械的に封入する、又は熱硬化性樹脂若しくは紫外光硬化性樹脂で封入するといった手段を用いる。

【0043】シーリング材としては、ガラス、セラミックス、プラスチックもしくは金属を用いることができるが、シーリング材側に光を放射させる場合は透光性でなければならない。また、シーリング材と上記EL素子が形成された基板とは熱硬化性樹脂又は紫外光硬化性樹脂を用いて貼り合わせられ、熱処理又は紫外光照射処理によって樹脂を硬化させて密閉空間を形成する。この密閉空間の中に酸化バリウムに代表される吸湿材を設けることも有効である。

10 【0044】また、シーリング材とEL素子の形成された基板との空間を熱硬化性樹脂若しくは紫外光硬化性樹脂で充填することも可能である。この場合、熱硬化性樹脂若しくは紫外光硬化性樹脂の中に酸化バリウムに代表される吸湿材を添加しておくことは有効である。

【0045】図5に示した成膜装置では、封止室511の内部に紫外光を照射するための機構(以下、紫外光照射機構という)512が設けられており、この紫外光照射機構512から発した紫外光によって紫外光硬化性樹脂を硬化させる構成となっている。また、封止室511の内部は排気ポンプを取り付けることで減圧とすることも可能である。上記封入工程をロボット操作で機械的に行う場合には、減圧下で行うことで酸素や水分の混入を防ぐことができる。また、逆に封止室511の内部を与圧とすることも可能である。この場合、高純度な窒素ガスや希ガスでパージしつつ与圧とし、外気から酸素等が侵入することを防ぐ。

【0046】次に、封止室511には受渡室(バスボックス)513が連結される。受渡室513には搬送機構(B)514が設けられ、封止室511でEL素子の封入が完了した基板を受渡室513へと搬送する。受渡室513も排気ポンプを取り付けることで減圧とすることが可能である。この受渡室513は封止室511を直接外気に晒さないようにするための設備であり、ここから基板を取り出す。

【0047】以上のように、図5に示した成膜装置を用いることで完全にEL素子を密閉空間に封入するまで外気に晒さずに済むため、信頼性の高いEL表示装置を作製することが可能となる。

【0048】〔実施例2〕本発明の成膜装置をマルチチャンバー方式(クラスターツール方式ともいう)とした場合について図6を用いて説明する。図6において、601は搬送室であり、搬送室601には搬送機構(A)602が備えられ、基板603の搬送が行われる。搬送室601は減圧雰囲気になされており、各処理室とはゲートによって連結されている。各処理室への基板の受け渡しは、ゲートを開けた際に搬送機構(A)602によって行われる。また、搬送室601を減圧するには、油回転ポンプ、メカニカルブースターポンプ、ターボ分子ポンプ若しくはクライオポンプなどの排気ポンプを用いることが可能であるが、水分の除去に効果的なクライオポ

ンプが好ましい。

【0049】以下に、各処理室についての説明を行う。なお、搬送室601は減圧雰囲気となるので、搬送室601に直接的に連結された処理室には全て排気ポンプ（図示せず）が備えられている。排気ポンプとしては上述の油回転ポンプ、メカニカルブースターポンプ、ターボ分子ポンプ若しくはクライオポンプが用いられる。

【0050】まず、604は基板のセッティング（設置）を行うロード室であり、ロードロック室とも呼ばれる。ロード室604はゲート600aにより搬送室601と連結され、ここに基板603をセットしたキャリア（図示せず）が配置される。なお、ロード室604は基板搬入用と基板搬出用とで部屋が区別されていても良い。また、ロード室604は上述の排気ポンプと高純度の窒素ガスまたは希ガスを導入するためのパージラインを備えている。

【0051】次に、605で示されるのはEL素子の陽極もしくは陰極（本実施例では陽極）の表面を処理する前処理室であり、前処理室605はゲート600bにより搬送室601と連結される。前処理室はEL素子の作製プロセスによって様々に変えることができるが、本実施例では透明導電膜からなる陽極の表面に酸素中で紫外光を照射しつつ100～120℃で加熱できるようにする。このような前処理は、EL素子の陽極表面を処理する際に有効である。

【0052】次に、606は蒸着法により有機EL材料を成膜するための蒸着室であり、蒸着室（A）と呼ぶ。蒸着室（A）606はゲート600cを介して搬送室601に連結される。本実施例では蒸着室（A）606として図2に示した構造の蒸着室を設けている。

【0053】本実施例では、蒸着室（A）606内の成膜部607において、正孔注入層及び赤色に発色する発光層を成膜する。従って、蒸着源及びシャドーマスクを正孔注入層及び赤色に発色する発光層となる有機材料に対応して二種類ずつ備え、切り換えが可能な構成となっている。なお、正孔注入層及び赤色に発色する発光層としては公知の材料を用いれば良い。

【0054】次に、608は蒸着法により有機EL材料を成膜するための蒸着室であり、蒸着室（B）と呼ぶ。蒸着室（B）608はゲート600dを介して搬送室601に連結される。本実施例では蒸着室（B）608として図2に示した構造の蒸着室を設けている。本実施例では、蒸着室（B）608内の成膜部609において、緑色に発色する発光層を成膜する。なお、緑色に発色する発光層としては公知の材料を用いれば良い。

【0055】次に、610は蒸着法により有機EL材料を成膜するための蒸着室であり、蒸着室（C）と呼ぶ。蒸着室（C）610はゲート600eを介して搬送室601に連結される。本実施例では蒸着室（C）610として図2に示した構造の蒸着室を設けている。本実施例

では、蒸着室（C）610内の成膜部611において、青色に発色する発光層を成膜する。なお、青色に発色する発光層としては公知の材料を用いれば良い。

【0056】次に、612は蒸着法によりEL素子の陽極もしくは陰極となる導電膜（本実施例では陰極となる金属膜）を成膜するための蒸着室であり、蒸着室（D）と呼ぶ。蒸着室（D）612はゲート600fを介して搬送室601に連結される。本実施例では蒸着室（D）612として図2に示した構造の蒸着室を設けている。本実施例では、蒸着室（D）612内の成膜部613において、EL素子の陰極となる導電膜としてAl-Li合金膜（アルミニウムとリチウムとの合金膜）を成膜する。なお、周期表の1族もしくは2族に属する元素とアルミニウムとを共蒸着することも可能である。

【0057】次に、614は封止室であり、ゲート600gを介してロード室604に連結されている。封止室614の説明は実施例1を参照すれば良い。また、実施例1と同様に封止室614の内部には紫外光照射機構615が設けられている。さらに、封止室615には受渡室616が連結される。受渡室616には搬送機構（B）617が設けられ、封止室614でEL素子の封入が完了した基板を受渡室616へと搬送する。受渡室616の説明も実施例1を参照すれば良い。

【0058】以上のように、図6に示した成膜装置を用いることで完全にEL素子を密閉空間に封入するまで外気に晒さずに済むため、信頼性の高いEL表示装置を作製することが可能となる。

【0059】〔実施例3〕本発明の成膜装置をインライン方式とした場合について図7を用いて説明する。図7において701はロード室であり、基板の搬送はここから行われる。ロード室701には排気系700aが備えられ、排気系700aは第1バルブ71、ターボ分子ポンプ72、第2バルブ73及びロータリーポンプ（油回転ポンプ）74を含んだ構成からなっている。

【0060】第1バルブ71はメインバルブであり、コンダクタンスバルブを兼ねる場合もあるシバタフライバルブを用いる場合もある。第2バルブ73はフォアバルブであり、まず第2バルブ73を開けてロータリーポンプ74によりロード室701を粗く減圧し、次に第1バルブ71を開けてターボ分子ポンプ72で高真空まで減圧する。なお、ターボ分子ポンプの代わりにメカニカルブースターポンプ若しくはクライオポンプを用いることが可能であるがクライオポンプは水分の除去に特に効果的である。

【0061】次に、702で示されるのはEL素子の陽極もしくは陰極（本実施例では陽極）の表面を処理する前処理室であり、前処理室702は排気系700bを備えている。また、ロード室701とは図示しないゲートで密閉遮断されている。前処理室702はEL素子の作製プロセスによって様々に変えることができるが、本実

施例では透明導電膜からなる陽極の表面に酸素中で紫外光を照射しつつ100～120℃で加熱できるようにする。

【0062】次に、703は蒸着法により有機EL材料を成膜するための蒸着室であり、蒸着室(A)と呼ぶ。蒸着室(A)703は排気系700cを備えている。また、前処理室702とは図示しないゲートで密閉遮断されている。本実施例では蒸着室(A)703として図2に示した構造の蒸着室を設けている。

【0063】蒸着室(A)703に搬送された基板704及び蒸着室(A)703に備えられた蒸着源705は各々矢印の方向に向かって移動し、成膜が行われる。なお、蒸着室(A)703の詳細な動作に関しては、図2の説明を参照すれば良い。本実施例では、蒸着室(A)703において、正孔注入層を成膜する。正孔注入層としては公知の材料を用いれば良い。

【0064】次に、706は蒸着法により有機EL材料を成膜するための蒸着室であり、蒸着室(B)と呼ぶ。蒸着室(B)706は排気系700dを備えている。また、蒸着室(A)703とは図示しないゲートで密閉遮断されている。本実施例では蒸着室(B)706として図2に示した構造の蒸着室を設けている。従って蒸着室(B)706の詳細な動作に関しては、図2の説明を参照すれば良い。また、本実施例では、蒸着室(B)706において、赤色に発色する発光層を成膜する。赤色に発色する発光層としては公知の材料を用いれば良い。

【0065】次に、707は蒸着法により有機EL材料を成膜するための蒸着室であり、蒸着室(C)と呼ぶ。蒸着室(C)707は排気系700eを備えている。また、蒸着室(B)706とは図示しないゲートで密閉遮断されている。本実施例では蒸着室(C)707として図2に示した構造の蒸着室を設けている。従って蒸着室(C)707の詳細な動作に関しては、図2の説明を参照すれば良い。また、本実施例では、蒸着室(C)707において、緑色に発色する発光層を成膜する。緑色に発色する発光層としては公知の材料を用いれば良い。

【0066】次に、708は蒸着法により有機EL材料を成膜するための蒸着室であり、蒸着室(D)と呼ぶ。蒸着室(D)708は排気系700fを備えている。また、蒸着室(C)707とは図示しないゲートで密閉遮断されている。本実施例では蒸着室(D)708として図2に示した構造の蒸着室を設けている。従って蒸着室(D)708の詳細な動作に関しては、図2の説明を参照すれば良い。また、本実施例では、蒸着室(D)708において、青色に発色する発光層を成膜する。青色に発色する発光層としては公知の材料を用いれば良い。

【0067】次に、709は蒸着法によりEL素子の陽極もしくは陰極となる導電膜(本実施例では陰極となる金属膜)を成膜するための蒸着室であり、蒸着室(E)と呼ぶ。蒸着室(E)709は排気系700gを備えて

いる。また、蒸着室(D)708とは図示しないゲートで密閉遮断されている。本実施形態では蒸着室(E)709として図2に示した構造の蒸着室を設けている。従って蒸着室(E)709の詳細な動作に関しては、図2の説明を参照すれば良い。

【0068】本実施例では、蒸着室(E)709において、EL素子の陰極となる導電膜としてAl-Li合金膜(アルミニウムとリチウムとの合金膜)を成膜する。なお、周期表の1族もしくは2族に属する元素とアルミニウムとを共蒸着することも可能である。

【0069】次に、710は封止室であり、排気系700hを備えている。また、蒸着室(E)709とは図示しないゲートで密閉遮断されている。封止室710の説明は実施例1を参照すれば良い。また、実施例1と同様に封止室710の内部には紫外光照射機構(図示せず)が設けられている。

【0070】最後に、711はアンロード室であり、排気系700iを備えている。EL素子が形成された基板はここから取り出される。

【0071】以上のように、図7に示した成膜装置を用いることで完全にEL素子を密閉空間に封入するまで外気に晒さずに済むため、信頼性の高いEL表示装置を作製することが可能となる。また、インライン方式により高いスループットでEL表示装置を作製することができる。

【0072】〔実施例4〕本発明の成膜装置をインライン方式とした場合について図8を用いて説明する。図8において801はロード室であり、基板の搬送はここから行われる。ロード室801には排気系800aが備えられ、排気系800aは第1バルブ81、ターボ分子ポンプ82、第2バルブ83及びロータリーポンプ(油回転ポンプ)84を含んだ構成からなっている。

【0073】次に、802で示されるのはEL素子の陽極もしくは陰極(本実施例では陽極)の表面を処理する前処理室であり、前処理室802は排気系800bを備えている。また、ロード室801とは図示しないゲートで密閉遮断されている。前処理室802はEL素子の作製プロセスによって様々に変えることができるが、本実施例では透明導電膜からなる陽極の表面に酸素中で紫外光を照射しつつ100～120℃で加熱できるようにする。

【0074】次に、803は蒸着法により有機EL材料を成膜するための蒸着室であり排気系800cを備えている。また、前処理室802とは図示しないゲートで密閉遮断されている。本実施例では蒸着室803として図2に示した構造の蒸着室を設けている。蒸着室803に搬送された基板804及び蒸着室803に備えられた蒸着源805は各々矢印の方向に向かって移動し、成膜が行われる。

【0075】なお、本実施例の場合、蒸着室803にお

いて正孔注入層、赤色に発色する発光層、緑色に発色する発光層、青色に発色する発光層及び陰極となる導電膜を形成するため、成膜ごとに蒸着源 803 もしくはシャドーマスク (図示せず) を切り換えることが好ましい。本実施例では蒸着室 803 に予備室 806 を連結し、予備室 806 に蒸着源もしくはシャドーマスクを格納しておき、適宜切り換えることとする。

【0076】次に、807 は封止室であり、排気系 800d を備えている。また、蒸着室 803 とは図示しないゲートで密閉遮断されている。封止室 807 の説明は実

施例 1 を参照すれば良い。また、実施例 1 と同様に封止室 807 の内部には紫外光照射機構 (図示せず) が設けられている。

【0077】最後に、808 はアンロード室であり、排気系 800e を備えている。EL 素子が形成された基板はここから取り出される。

【0078】以上のように、図 8 に示した成膜装置を用いることで完全に EL 素子を密閉空間に封入するまで外

気に晒さずに済むため、信頼性の高い発光装置 (EL 表示装置) を作製することが可能となる。また、インライン方式により高いスループットで EL 表示装置を作製することができる。


【0079】

【発明の効果】本発明の成膜装置を用いることで、基板面内において膜厚分布の均一性の高い薄膜を高いスループットで成膜することが可能となる。


【図面の簡単な説明】

- 【図 1】 蒸着源の構成を示す図。
- 【図 2】 蒸着室の構造を示す図。
- 【図 3】 蒸着室の構造を示す図。
- 【図 4】 成膜装置の構造を示す図。
- 【図 5】 成膜装置の構造を示す図。
- 【図 6】 成膜装置の構造を示す図。
- 【図 7】 成膜装置の構造を示す図。
- 【図 8】 成膜装置の構造を示す図。


【図 1】





【図 3】




【図 4】




【図 2】




【図5】



【図6】



【図7】



【図 8】

